

Warunki techniczne na listewki iglaste przeznaczone do produkcji płyt stolarskich

1. Gatunek:

- sosna
- świerk

2. Parametry techniczne:

- grubość: 11,6; **13,6**; 16,6; 17,6; 20,5 mm **(+ 0,2 mm; - 0,1 mm)**,
- szerokość listewek:
22 – 48 mm ($\pm 0,5$ mm) dla listewek o grubości 11,6 oraz 13,6 mm;
28 – 48 mm ($\pm 0,5$ mm) dla listewek o grubości 16,6; 17,6 oraz 20,5 mm;
UWAGA: w jednym pakiecie muszą znajdować się listwy o jednakowej szerokości i grubości.
- długość listewek: 300 – 2 000 mm,
- wilgotność listewek: 8 ± 2 %.

3. Jakość listewek:

- listewki ostrokrawężne,
- dopuszcza się oblinę na krawędziach bez kory o szer. do 2 mm i długości do 500 mm,
- dopuszcza się przebarwienia w postaci sinizny,
- dopuszcza się sęki zdrowe, nadpsute nie wypadające,
- dopuszcza się występowania chodników owadziach płytkich lub otworów po owadach o średnicy do 3 mm,
- nie dopuszcza się zakorków, gniazd żywicznych (listew przeżywiczonych), otworów po sękach, zgnilizny miękkiej,

LISTWA MUSI SPEŁNIAĆ WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE !!!

3. Opakowanie:

- maksymalna wysokość paczki to 1 200 mm,
- listewki ułożone na palecie muszą być jednakowej grubości i takiej samej szerokości, długość dowolna w w/w przedziale,
- listwy ułożone na paletach powinny być ze wszystkich stron zabezpieczone folią,
- każda paczka musi być dokładnie opisana, a mianowicie musi być podany gatunek drewna, grubość, szerokość i ilość zgodnie z dołączoną specyfikacją.